IMPRIMACIÓN SELLADORA ANTIMOHO

Sellador Total L44

Imprimación selladora antimoho al agua, para interior y exterior. El paso previo en paredes que han tenido moho o cercos.

Antimoho · Al agua · Interior y exterior · COV < 1 g/L · Repinta a 24 h



Qué es

Una imprimación selladora en base agua para paredes que han tenido moho, algas o cercos. Iguala la absorción del soporte y prepara la pared para que el acabado mineral agarre y dure.

Para paredes con historial
Después de limpiar el moho, deja la pared sellada y uniforme.

Regula la absorción
Diluido 1:1 como imprimación en yeso nuevo o muy poroso; puro como sellador.

Al agua, COV < 1 g/L
Polisiloxano en base agua, casi sin emisiones.

Dentro y fuera
Para interior y exterior: muros, fachadas y encuentros.

Datos técnicos

Naturaleza	Polisiloxano en base agua
COV	< 1 g/L
Rendimiento	9–10 m²/L por mano
Uso como imprimación	Diluido 1:1 con agua
Uso como sellador	Puro
Repintado	24 h
Yeso nuevo	Esperar 14 días como mínimo
Uso	Interior y exterior
Formatos	2 L · 5 L · 25 L

Dónde se aplica

Yeso · Enlucido · Enfoscado · Fachadas · Pintura antigua firme. En yeso nuevo, espera al menos 14 días antes de aplicarlo.

Lo que lleva

Polisiloxano
Sella el poro superficial y repele el agua líquida.

Base agua
COV por debajo de 1 g/L. Casi sin olor.

Agua de dilución (opcional)
1:1 cuando lo usas como imprimación en soportes muy absorbentes.

Cómo se aplica

01 **Limpia el moho**
Fungicida doméstico o lejía al 10 %, deja actuar, aclara y deja secar 24 h.
`24 h antes · Bayeta y guantes`

02 **Decide: puro o 1:1**
Yeso nuevo o muy poroso: mézclalo 1:1 con agua. Pared normal: puro.
`2 min · Cubo`

03 **Aplica una mano**
Con brocha o rodillo, de forma uniforme. En zonas muy dañadas, una segunda.
`30-60 min · Brocha y rodillo`

04 **Repinta a las 24 h**
Al día siguiente ya puedes dar el acabado.
`24 h`

05 **Acabado mineral**
Dos manos de MATE5000.
`Día siguiente · MATE5000`

Importante. En yeso nuevo, espera 14 días. No apliques con lluvia prevista si es exterior.

Conservación y seguridad

Conservar en envase cerrado, protegido de heladas y sol directo. Mantener fuera del alcance de los niños. Ficha de datos de seguridad disponible bajo petición en hola@humixpaint.com.

Primero la causa

El L44 prepara el soporte, pero no corta el origen de la humedad. Si el moho vuelve, mira primero la ventilación o la entrada de agua.

Datos del fabricante para Humix. Haz siempre una prueba previa sobre el soporte. Los rendimientos son orientativos y dependen de la absorción y el método de aplicación.
HumixPaint · Avenida Trinidad, 38200 La Laguna (Tenerife) · hola@humixpaint.com